



**Технические характеристики  
огнезащитного вспучивающегося покрытия  
«RE-FLAME™»**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
Внешний вид	Матовая ровная поверхность
Цвет покрытия	Белый (возможна колеровка в пастельные тона)
Содержание сухого вещества, не менее, %	72
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1200...1300
Размер частиц, мкм	Не более 60
Температура нанесения, °С	+5...+50 (-20...+50) В зависимости от модификации
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня приемки ОТК
Срок эксплуатации покрытия	Не менее 15 лет
Группа огнезащитной эффективности при нанесении на древесину	I (первая)

Группа огнезащитной эффективности при нанесении на металл:

<b>Огнезащитная эффективность</b>	<b>Приведенная толщина металла, мм</b>	<b>Толщина сухого слоя, мм</b>	<b>Расход состава, кг/м<sup>2</sup></b>
45	3,4	1,00	1,50
60	3,4	1,35	2,03
90	5,8	2,20	3,30
120	5,8	3,1	4,60