

## Технические характеристики «NANO-FIX™ PRIMER»

| Наименование показателя (ед.изм.)                | Значение  |
|--|---|
| Внешний вид и цвет покрытия                      | Однородная, глянцевая, прозрачная пленка                    |
| Условная вязкость во ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) | При температуре (20±2)°С от 13 до 24 секунд                 |
| Массовая доля нелетучих веществ                  | 40,5-60 %   |
| Время высыхания до степени 3                     | При температуре (20±2)°С не более 1 часа                    |
| Способ нанесения                                 | Безвоздушное или пневматическое распыление, кисть или валик |
| Расход концентрата на 1 слой                     | 30-80 г/м <sup>2</sup>                                      |
| Рекомендуемая толщина                            | 0,05-0,15 мм  |
| Рекомендуемое количество слоев                   | 1-2 слоя  |
| Разбавление и очистка инструмента                | Растворители: Бутилацетат, ксилол                           |