

Технические характеристики «S-COMPOSIT™ BRIGHTSTONE»

Наименование параметра	Значение
Внешний вид пленки	глянцевая, прозрачная
Внешний вид (в жидком виде) Компонент А Компонент Б	прозрачная жидкость прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	35
Плотность, г/см ³	0,9
Вязкость по Брукфильду, 20°C, Па•с	0,1
Адгезия по ГОСТ 15140, балл	1
Водостойкость по ГОСТ 9.403 (метод А - погружение)	выдерживает испытание
Блеск, %	>50
Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет	15
Долговечность при эксплуатации в помещении (без доступа УФ-излучения), не менее, лет	30
Температура транспортировки, °C	-40...+35
Теоретический расход состава на 1 слой, кг/м ²	0,2
Температура нанесения, °C	-20...+40
Температура эксплуатации, °C	-60...+80 (кратковременно +120)