



**Технические характеристики
огнебиозащитной пропитки
«RE-FLAMETM ОГНЕБИО»**

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Однородная жидкость с красноватым оттенком
Цвет после нанесения	Прозрачный
Содержание сухого вещества, не менее, %	65
Плотность, кг/м ³	1350...1400
Температура нанесения, °С	+5...+50
Температура хранения, °С	+5...+35 (допускается замораживание при -40°С на срок до 30 суток)
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня приемки ОТК
Расход состава, кг/м ²	0,2...0,4 в зависимости от впитываемости основания
Срок эксплуатации покрытия	Не менее 15 лет
Группа огнезащитной эффективности при нанесении на древесину	I